



## KÖSTER MF 1

### Pintura mineral en polvo para uso interior y exterior

#### Características

Cuando se mezcla con agua, KÖSTER MF 1 forma una pintura mineral blanca que se puede utilizar dentro y fuera. Después del curado, KÖSTER MF 1 muestra su acabado mate y mineral típico. El producto es, en el sentido clásico, no formador de película y tiene muy buena permeabilidad al vapor de agua. Utilizado en el interior, asegura un clima natural de la habitación y es anti algas, moho, hongos y inhibición, aunque no contiene fungicidas. KÖSTER MF1 sólo debe aplicarse en estructuras de edificios sin grietas.

#### Campos de aplicación

KÖSTER MF1 puede utilizarse para pintar todas las superficies de paredes minerales libres de yeso en el interior y el exterior tales como hormigón, mampostería, yeso de cemento. Además, se puede utilizar en espacios residenciales y de oficinas, en la preservación de monumentos históricos, en fachadas, paredes de sótano, garajes, etc.

#### Sustrato

El sustrato mineral debe estar limpio, firme y sólido. Las sustancias que producen efectos adversos como el betún, la pintura, el aceite, etc. tienen que ser eliminadas mecánicamente o por otros métodos adecuados. Los sustratos absorbentes tienen que ser previamente humedecidos con agua, los sustratos fuertemente absorbentes tienen que ser impregnados con KÖSTER Polysil TG 500.

#### Aplicación

##### Mezcla

Mezcle el KÖSTER MF1 con agua potable limpia en una masa homogénea, cremosa, esparcible. Añadir el polvo en el agua.

Relación de mezcla: Por 1 kg de KÖSTER MF1 polvo aprox. Se añaden 420 - 460 ml de agua.

##### Aplicación

La pintura se aplica en dos capas con un pincel o un rodillo de pelo corto. Se debe permitir un tiempo de espera mínimo de 3 horas y un máximo de 24 horas entre la aplicación de las capas separadas.

Para la aplicación, la temperatura circundante así como la temperatura del sustrato deben estar por encima de + 5 ° C.

Se debe evitar la exposición de la zona recién pintada al calor, las heladas y el viento fuerte durante al menos 24 horas después de la aplicación.

#### Consumo

Aprox. 1.6 kg / m<sup>2</sup> en 2 capas (por capa aprox. 0.8 kg / m<sup>2</sup>)

#### Limpieza

Limpiar las herramientas después de usar con agua.

#### Empaque

P 280 012

12 kg bucket

#### Almacenamiento

Guarde el material en un lugar seco. En paquetes sellados originalmente se puede almacenar durante un mínimo de 12 meses. El material se puede enviar durante las heladas.

#### Seguridad

Contiene cemento. Reacciona alcalino. Use guantes y gafas cuando procese el material. En contacto, enjuague bien con agua. Observe todas las regulaciones de seguridad gubernamentales, estatales y locales cuando procese el material.

#### Productos relacionados

KÖSTER Polysil TG 500

KÖSTER NB 1 Cepillo para Lechadas

Codigo de producto  
M 111

Codigo de producto  
W 913 001

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas