



## KÖSTER BD Flex Tape K 120

-CE- certificado de acuerdo a ETAG 022 como parte del sistema KÖSTER BD

### Cinta de sellado de juntas de goma altamente flexible.



Capacidad de puenteo de fisura  
Fuerza de Enlace  
Capacidad de puenteo conjunto  
Estanqueidad alrededor de las penetraciones  
Resistencia a la temperatura  
Resistencia al agua  
Resistencia a la alcalinidad

Categoría 1: 0.4 mm  
Categoría 2:  $\geq 0.5$  Mpa  
Categoría 2: estanqueidad  
Categoría 2: estanqueidad  
Categoría 2:  $\geq 0.5$  Mpa  
Categoría 2:  $\geq 0.5$  Mpa  
Categoría 2:  $\geq 0.5$  Mpa

#### Características

KÖSTER BD Flex Tape K 120 es una cinta de sellado de juntas de caucho muy flexible, hecha de un elastómero de alta calidad. Se utiliza para conectar impermeabilizaciones de áreas en zonas con peligro de grietas. KÖSTER BD Flex Tape K 120 es resistente a ácidos diluidos, álcalis y soluciones salinas.

#### Datos Técnicos

Ancho interior	70 mm
Ancho exterior	120 mm
Espesor de la cinta de unión	0.6 mm
Color	verde
Presión de ruptura	2.5 bar
Rendimiento en la exposición al ozono	Resistente (grado 0)
Rendimiento en resistencia a los rayos UV	Resistente (grado 3 -4)
Resistencia a la presión de agua	Resistente arriba de 1.5 bar
Resistencia a la temperatura	- 3 C a + 90 °C

#### Campos de aplicación

KÖSTER BD Flex Tape K 120 crea una conexión homogénea entre impermeabilizaciones de diferentes áreas (por ejemplo, KÖSTER Deuxan, KÖSTER Bikuthan, KÖSTER BD 50, KÖSTER KBE Líquido Película, KÖSTER NB Elástico, KÖSTER Dachflex) en áreas propensas a la grietas. Sella juntas de construcción en habitaciones húmedas, en transiciones de balcones, terrazas y puentes en juntas de pared / piso. Como parte del sistema KÖSTER BD certificado según la norma ETAG 022, el KÖSTER BD Flex Tape K 120 se utiliza como cinta impermeabilizante flexible incorporada en el KÖSTER BD 50.

#### Empaque

B 931 010 10 m roll, 0.6 mm x 120 mm  
B 931 050 50 m roll, 0.6 mm x 120 mm

#### Almacenamiento

Guarde el material seco; a temperatura ambiente, puede almacenarse durante al menos 24 meses.

#### Productos relacionados

KÖSTER BD 50 Primer	Codigo de producto B 190 005
KÖSTER BD 50	Codigo de producto B 290 010
KÖSTER BD Adhesivo de Azulejo Flexible	Codigo de producto B 540 025
KÖSTER BD Esquina Interior	Codigo de producto B 932 001
KÖSTER BD Esquina Exterior	Codigo de producto B 933 001
KÖSTER BD Wall Sleeve	Codigo de producto B 934 001
KÖSTER BD Floor Sleeve	Codigo de producto B 935 001
KÖSTER IN 2	Codigo de producto IN 220
KÖSTER Joint Sealant FS-V black	Codigo de producto J 231
KÖSTER Joint Sealant FS-H black	Codigo de producto J 232
KÖSTER Dachflex	Codigo de producto R 260 020
KÖSTER NB Elástico Gris	Codigo de producto W 233 033
KÖSTER NB Elástico Blanco	Codigo de producto W 234 033
KÖSTER KBE Película Líquida	Codigo de producto W 245
KÖSTER Bikuthan 2C	Codigo de producto W 250 028
KÖSTER Bikuthan 1C	Codigo de producto W 251
KÖSTER Deuxan 2C	Codigo de producto W 252 032
KÖSTER Deuxan Profesional	Codigo de producto W 256 032

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí. Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas