KÖSTER Dachflex

Ficha Técnica R 260 020

expedido: am-10-07

- Clasificación industrial "Dachflex" registrada en la oficina alemana de patentes, 395 06 702
- Reporte de Prueba, Facultad de Friesland Oriental - Permeabilidad al vapor de agua.

Revestimiento de techo sintético sin solventes.

Características
KÖSTER Dachflex es un material impermeabilizante sintético elástico, pastoso, sin disolventes, para soportes secos y ligeramente húmedos. El revestimiento de secado rápido es altamente flexible, estanco y permeable al vapor de agua. La membrana curada es resistente al envejecimiento, las sales rayos UV y heladas / deshielo. KÖSTER Dachflex se puede colorear con pigmentos resistentes a la intemperie ya los rayos UV.

Datos Técnicos

Consistencia	30,000 – 50,000 mPa•s (+ 23 °C)
Temperatura de aplicación	por encima de + 5 °C
Temperatura del sustrato	por encima de + 5 °C
Aplicación de la siguiente capa	Despues de aprox. 12 horas (+ 20 °C)
Color	Blanco (colorable)
Carga de ruptura (N / mm²)	0.7 (a + 23 °C)
Elongación a la ruptura (%)	260 (a + 23 °C)

Campos de aplicación
Para la reparación de fachadas agrietadas, para la protección y renovación de tejados de teja, tejas de hormigón, materiales de techado bituminosos, placas de fibrocemento y chapeados. Las superficies deben tener un min. pendiente del 5%.

Sustrato
El sustrato debe estar seco a ligeramente húmedo, sólido, limpio y libre de partículas sueltas, musgo, algas, etc.
Los sustratos minerales absorbentes deben impregnarse con KÖSTER Polysil TG 500 (consumo de aproximadamente 130 g / m² - 250 g / m²). En ambos casos, KÖSTER Dachflex se puede aplicar después de aprox. 3 horas. En intersecciones verticales o en juntas de pared / piso, instale un filete de mortero de reparación KÖSTER aprox. 24 horas antes de la aplicación de KÖSTER Dachflex.
Los pigmentos utilizados para la coloración deben ser compatibles con los acrílicos.

Consumo
aprox. 0.75 - 1.0 kg/m² por capa; Aprox. 1.5 to 2.0 kg / m² de consumo total
Cuando se utiliza un rodillo para la aplicación, se necesitan mas capas.

Limpieza
Limpie las herramientas despues de usarlas con agua.

Empaque

R 260 020	20 kg bulto

Almacenamiento
Guarde el material fresco pero libre de heladas. En paquetes sellados originalmente se puede almacenar durante un mínimo de 12 meses. Se puede agitar el agua que se ha separado en la superficie.

Seguridad
Observe todas las regulaciones de seguridad gubernamentales, estatales y locales al procesar el material.

Productos relacionados

KÖSTER Polysil TG 500	Codigo de producto M 111
KÖSTER Malla de Fibra de Vidrio	Codigo de producto W 411
KÖSTER Tejido Flexible	Codigo de producto W 450 100
KÖSTER Mortero de Reparación	Codigo de producto W 530 025
KÖSTER Cepillo para Líquidos	Codigo de producto W 912 001

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu